

Linea

## Vernice protettiva ad alta resistenza trasparente per legno lucida o opaca.

### Descrizione Prodotto

**Atriawood Flatting** è una vernice sintetica a base di resine alchiliche olio modificate, formulata specificatamente per superfici in legno con elevata resistenza agli agenti atmosferici. Ottima applicabilità e dilatazione, elevata ritenzione di brillantezza nel tempo, evidenzia le venature naturali del legno.

### Campi Di Impiego

Per superfici in legno nuovo o già verniciato per esterno ed interno di infissi, panche, sedili, travi, tetti in legno, staccionate, ecc.

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto		Lucido / Opaco
Colore in barattolo		Neutro e colorato trasparente
Densità Kg/Lt		0,900 ± 0,03
Viscosità di fornitura 25°C		120 – 130 sec. coppa ford 4
Residuo secco volumetrico		40 ± 2%
Resa teorica		12 - 15 mq/lit per mano
Spessore tipico micron umidi/secchi		50 umidi / 20 secchi
Diluizione		Acquasolv - Ecosolv
Metodo applicativo	Pennello	Diluizione 5 -10 %
	Rullo	Diluizione 5 -10 %
	Spruzzo Convenzionale	Diluizione in volume 10 – 15 %
		Diametro ugello 1,3 – 1,5 mm
		Pressione 3 – 4 Pa. (atm)
Essiccazione 25°C		Fuori Tatto 2 – 3 ore
		Secco al tatto 5 – 7 ore
		Secco in profondità 18- 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima		24 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità		39°C
Stabilità allo stoccaggio		24 mesi
Confezioni standard		Lt.0,750 - Lt. 2,500

Linea

## Note

Non applicare se vi è minaccia di pioggia. Non applicare su superfici esposte ai raggi solari e con temperature inferiori a +5°C o superiori a +40°C.

## Modalità Di Applicazione

### Preparazione delle superfici

#### Legno nuovo (esterno):

carteggiare e pulire bene la superficie, eliminare ogni traccia di sporco o annerimento. Applicare due strati di **Atriawood Impregnante** nel colore prescelto (avendo cura di agitare bene prima dell'uso) intervallati di almeno 18 - 24 ore. Si consiglia ad ogni strato dopo essiccato di carteggiare con carta abrasiva fine. Dopo 18 - 24 ore applicare uno o due strati di **Atriawood Flattting** con effetto lucido o opaco.

#### Legno nuovo (interno):

carteggiare e pulire bene la superficie, eliminare ogni traccia di sporco o annerimento. Applicare due strati di **Atriawood Impregnante** nel colore prescelto (avendo cura di agitare bene prima dell'uso) intervallati di almeno 18 - 24 ore. Si consiglia ad ogni strato dopo essiccato di carteggiare con carta abrasiva fine. Dopo 18 - 24 ore applicare uno o due strati di **Atriawood Flattting** con effetto lucido o opaco.

Legno già verniciato: in questo caso è d'obbligo eliminare la vernice esistente e portare il legno a nudo e procedere come sopra.

### Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Environmental ISO 14001:2015



### Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.