

Linea

## Rivestimento plastico bucciato lucido per esterni ed interni.

### Descrizione Prodotto

**Bucciotix** è un rivestimento murale a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti coloranti selezionati e riempitivi di natura minerale. La formulazione calibrata conferisce al prodotto: facilità di applicazione, potere coprente, elevata resistenza agli alcali, alla luce, alle intemperie, elevata aderenza ed elasticità. Il suo aspetto finale bucciato o liscio, lucido e duro-elastico, non assorbente, sostituisce egregiamente una finitura a smalto o maiolicante, non trattiene polvere, sporizia ed è di facile manutenzione, massima resistenza colorimetrica anche su superfici esposte ad una forte radiazione solare.

### Campi Di Impiego

Su superfici interne ed esterne in intonaci civili, rasati, intonaci a gesso, cartongesso, di abitazioni, stanze degenza ammalati, corridoi, cucine, bagni di ospedali, industrie alimentari, di trasformazione, bar, ristoranti, ecc. Idoneo anche per superfici in legno, metallo opportunamente primerizzate.

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto		Lucido $\pm$ 70 gloss
Colore in barattolo		Bianco e tinte di cartella
Densità Kg/Lt		1,200 $\pm$ 0,05
Viscosità di fornitura 25°C		15000 $\pm$ 2000 cP Brookfield
Residuo secco volumetrico		46 $\pm$ 2%
Resa teorica		2,2 – 3,3 m <sup>2</sup> /Lt. bucciato per mano 8 – 10 m <sup>2</sup> /Lt. liscio per mano
Diluizione		Acqua
Metodo applicativo	-Pennello -Rullo -Spruzzo convenzionale -Effetto Bucciato	Dal 10 al 20 % Dal 10 al 25 % Dal 15 al 30 % Tal quale
Presa di sporco (UNI 10792)		< 0,5 (molto bassa)
Resistenza al lavaggio (UNI 10560)		> 27.000
Resistenza spazzolatura ad umido 200 cicli (EN 11998)		< 5 $\mu$ m

	<i>Linea</i>
Essiccazione a 25°C	Fuori Tatto 1 - 2 ore Secco al Tatto 3 - 4 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima / Massima	12 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi base
Confezioni standard	Lt. 2,500 – Lt. 5 – Lt. 14

## Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%. Il colore bianco e tinte pastello possiedono maggiore riflessione solare.

## Modalità Di Applicazione

Verificare attentamente le superfici da ricoprire;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe, ecc. devono essere riparati e/o rasati con rasanti adatti tipo Inerplast.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di Kemuffa, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere alla preparazione del supporto.

In presenza di intonaci vecchi molto sfarinanti e degradati applicare una mano di isolante consolidante Murofix, e procedere con la rifinitura.

### Superfici Murali

Applicare una prima mano di fondo consolidante tipo Murofix tal quale o diluito 1 a 1 con Acquasolv 300 (secondo grado di sfarinatura o assorbimento), o in alternativa Isoacryl fissativo ad acqua diluito 1 a 7, dopo circa 4 ore, applicare una prima mano di **Bucciotix**, ad essiccazione venuta dopo 12 ore applicare una seconda mano.

### Note applicative

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +35°C e umidità relativa massimo 75%)

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita.

Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi, con nebbia ed alta umidità dell'aria, con pioggia e con gelate notturne imminenti.

Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione, dalla pioggia, dal gelo, dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere per almeno 24 – 36 ore

Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici

Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline con umidità di risalita non garantiscono l'aderenza del prodotto al supporto, inoltre danneggiano la colorazione in superficie con formazioni di macchie biancastre o/e colature disuniformi.

Importante su **superfici con eccessiva alcalinità** (malte bastarde) ove sono applicate tinte particolarmente delicate (Esempio di tinte: Viola, Blu, Rosa, Arancio, Bordeaux, Rosso Vivo, Giallo oro, Giallo limone e varie sfumature e tonalità) è necessario utilizzare UniformPlus o Murofix per neutralizzare il fondo ed evitare difetti colorimetrici.

**Scheda Tecnica Revisione : 3 del : 28/08/2024**

*Linea*

## **Colorificio Atria S.R.L.**

Country

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy

Phone

+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250

Online

[www.atria.it](http://www.atria.it)

Email

[info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015



Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(\* ) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.