

Linea

Super-smalto di uso universale per interno ed esterno.

Descrizione Prodotto

Galaxy Mare è una finitura a base di resine alchiliche modificate e pigmentazione stabile alla luce, alle intemperie, all'irraggiamento solare e ottima resistenza in ambienti umidi. **Galaxy Mare** possiede un'ottima rapidità di essiccazione, ottima e facile applicabilità, dilatazione, potere riempitivo, buona resistenza agli spruzzi d'acqua di mare, resistente all'invecchiamento. Compatibile su ogni primer tradizionale per un uso universale e polivalente.

Campi Di Impiego

Specifico per superfici in legno, ferro, ferro zincato, metalli non ferrosi e plastica. Indicato per strutture interne ed esterne di, locali, ambienti di lavoro, barche da lavoro, pescherecci, navi mercantili, traghetti e navi da crociera; per nuove costruzioni e per interventi di manutenzione sia in cantiere che durante la navigazione.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Lucido
Colore in barattolo	Cartella colori o tinte su richiesta
Densità Kg/Lt	1,100 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	120 – 160 sec Coppa Ford 4
Residuo secco volumetrico	42 ± 2%
Resa teorica	12 – 15 m ² /Lt.
Spessore tipico umidi/secchi	90 / 50 µm
Diluizione	Diluente sintetico DSN 300 o Acqua Ragia
Metodo applicativo	
-Pennello	Dal 5 al 10 %
-Rullo	Dal 5 al 15 %
-Spruzzo convenzionale	Dal 10 al 20 %
Diametro ugello	1,3 – 1,7 mm
Pressione	3,5 – 4,5 atm
-Spruzzo airless	Diluizione dal 3 al 7 %
Diametro ugello	0,300 – 0,400 mm
Rapporto di compressione	30:1
Pressione uscita	90 – 120 atm
Essiccazione a 25°C	Fuori Tatto 2 – 4 ore Secco al Tatto 5 - 6 ore Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima / Massima	24 ore/ nessuna limitazione
Resistenza Temperatura di esercizio	+150°C
Punto di infiammabilità	38 °C

Stabilità allo stoccaggio	24 mesi base
Confezioni standard	Lt 0,375 – Lt 0,750 – Lt 2,500 – Lt 18

Linea

Note

Applicare in condizioni atmosferiche favorevoli con temperatura minima non superiore a + 5 °C e con temperatura non superiore a + 50 °C, con contenuto di umidità relativa atmosferica non superiore a 85%. Non applicare all'esterno se vi è minaccia di pioggia o forte vento.

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Ferro nuovo:

sgrassare a fondo con diluente, eliminare meccanicamente mediante spazzolatura ogni traccia di ruggine e le scaglie di lavorazione, carteggiare con tela smeriglia grossolana. Pulire accuratamente ed uniformemente tutta la superficie da trattare. Primerizzare con due strati di antiruggine sintetica Fersint o Atriaminio. Dopo 24 ore, applicare due strati di finitura **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Ferro verniciato:

Asportare meccanicamente con spazzola ogni traccia di ruggine e parti di pittura vecchia o poco aderente, carteggiare e pulire accuratamente tutti i residui. Primerizzare le zone a metallo nudo con due strati di antiruggine sintetica Fersint o Atriaminio. Dopo 24 ore, applicare due strati di finitura **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Ferro zincato:

sgrassare a fondo con diluente, eliminare ogni traccia di olio presente sulla superficie e carteggiare. Se si nota presenza di ossido di zinco (colore bianco macchiato) sulla superficie, pulire bene e applicare un primer isolante (Zincofond) in uno o due strati. Dopo 24 ore, applicare due strati di smalto **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Legno nuovo:

stuccare le parti irregolari (fori di chiodi, nodi, giunzioni, sfilamenti) con stucco sintetico per esterno (Stuccosint), mentre per interno è possibile stuccare con lo stucco a spatola ad acqua. Carteggiare, pulire bene ed applicare uno o due strati di Cementatria. Dopo 12-16 ore applicare due strati di smalto **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Legno già dipinto:

sgrassare bene con normali soluzioni detergenti domestiche, risciacquare, accertarsi che la superficie sia completamente asciutta, carteggiare e stuccare. Pulire accuratamente. Sulle zone a legno nudo applicare uno o due strati di Cementatria. Dopo 12-16 ore applicare due strati di smalto **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Muratura:

spazzolare bene, eliminare tutte le parti in fase di distacco, equalizzare con stucco le pareti con prodotti come Atriamural in pasta. Carteggiare, pulire bene e applicare uno o due strati di Cementatria. Dopo 24 ore, applicare due strati di smalto **Galaxy Mare** nel colore prescelto.

Galaxy Mare



Scheda Tecnica Revisione : 3 del : 02/09/2024

Linea

Colorificio Atria S.R.L.

Country
Phone
Online
Email

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
www.atria.it
info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015



Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(* Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.