

Linea

Idropittura decorativa, acrilica, coprente, per interni.

Descrizione Prodotto

Tinte Forti è una pittura murale formulata con polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmentazione di natura minerale fotostabile, che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali. Il prodotto possiede caratteristiche di:

copertura, pennellabilità, distensione, uniformità e mascheramento, buona lavabilità e resistenza allo sfregamento, le Tinte Forti sono disponibili e già pronte comprese le colorazioni Gold e Silver.

Campi Di Impiego

Superfici murali in intonaco civile, gesso, cartongesso, di edilizia abitativa, locali ed uffici industriali di uso interno.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto

Opaco

Colore in barattolo

Cartella colori Tinte Forti
Gold Silver

Densità Kg/Lt

1,500 ± 0,05

Viscosità di fornitura 25°C

13000 ± 2000 cP Brookfield

Residuo secco volumetrico

43 ± 2%

Resa teorica

14 – 16 m²/Lt. per mano

Diluizione

Acqua in volume

Metodo applicativo

Pennello

Dal 40 al 50 %

Rullo

Dal 35 al 45 %

Spruzzo

Dal 40 al 50 %

Diametro ugello

2,2 – 2,5 mm

Pressione

3 – 5 atm

Spruzzo airless

Dal 35 al 45 %

Diametro ugello

0,300 – 0,500 mm

Rapporto di compressione

30:1

Pressione uscita

130 – 140 atm

Classificazione En 13330

Abrasiona a umido Din 53778

> 4500

Resistenza Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)

Classe 2

Potere Coprente ISO 6504-3

Classe 1 ad una resa di 15 mq/lit

Brillantezza EN ISO 2813

Opaco < 10

Scheda Tecnica Revisione : 2 del : 06/09/2024

Essiccazione a 25°C	<i>Linea</i> Fuori Tatto 1 – 2 ore Secco al Tatto 4 – 5 ore Secco in profondità 12 – 18 ore
Sovrapplicazione Minima / Massima	6 ore / massima limitazione
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt 4 – Lt. 14

Note

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo con temperature non inferiori a +1°C e superiore a 45°C.

Non conservare il prodotto diluito con acqua.

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +40°C e umidità relativa massimo 75%).

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze.

In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, diversamente sono possibili rigonfiamenti.

Fondi di scarsa qualità (tempere e stucchi degradati), possono dare origini a bolle o distacchi.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, è importante che si rispettino i consumi e gli spessori indicati, inoltre il tempo di polimerizzazione (indurimento completo) medio per le idropitture è da considerare in circa 7 – 10 giorni

Linea

Modalità Di Applicazione

Preparazione supporto:

Verificare attentamente le superfici da pitturare;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell' supporto.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, riparazioni diffuse, crepe, cavillature ecc. devono essere riparati e/o rasati Atri mural o rasanti adatti per interno.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di **Kemuffa**, lasciare reagire il prodotto almeno 3-4 ore e poi procedere alla preparazione e pitturazione.

Pareti Murali Nuove

Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atri mural. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Tinte Forti** rispettando i tempi di sovrapplicazione.

Pareti già dipinte

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e rasare le parti se necessario con stucco di rifinitura liscio tipo nostro prodotto Atri mural o rasante adatto. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Tinte Forti** rispettando i tempi di sovrapplicazione.

Colorificio Atria S.R.L.

Country	Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone	+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online	www.atria.it
Email	info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Environmental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.